



# ឌាវាចន្ទទីទីខ្ពុជាជាជិដ្ឋាន ខានិរូបាជ

### **NIPPON SUPER EASY WASH**

ಕಕ್ಷಿಣಾಕ್

Nippon Super Easy Wash គឺជាប្រភេទថ្នាំសំរាប់លាបផ្ទៃខាងក្នុងមានលក្ខខណៈពិសេសដែលអាចកម្ចាត់ស្នាម ប្រឡាក់គ្រប់ប្រភេទ និង ធ្វើអោយផ្ទៃជញ្ជាំងនៅតែស្អាតជានិច្ច។ នៅពេលដែលដុសលើស្នាមប្រឡាក់ផ្សេង១ ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថ្នាំស្ពេត្រូម៉ាកផ្សេង នីពផនអ៊ីស៊ីវ៉ាស់ (អាចដុស បានរហូតដល់ 10000 ដងដោយមិនមានស្នាមអ្កូតផ្អែកលើការសាកល្បងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី SS5: Part F5: 1992)

ទ្រទេន

ថ្នាំដែលមានជាតិកាវខ្ពស់ (Modified Acrylic Polymer)

**្យេខី**ទ្រាស់

សំរាប់ធ្វើអោយមានសោភ័ណភាព និង មានសារធាតុការពារសំរាប់ផ្ទៃខាងក្នុងដូចជា

▶ ជញ្ជាំងបេតុង

▶ ជញ្ជាំងប្ចុក

▶ ក្ដារខ័ណ្ឌ

▶ ម្ខាងសិលា

▶ បន្ទះផ្សេងៗ

▶ ពិដាន

▶ ក្បឿង

▶ បន្ទះតុបតែង

ខាត់ស្វី

ស្រអាប់

ពរស៌

មានពណ៌ច្រើនប្រភេទសំរាប់ជ្រើសផីសក្នុងសៀវភៅពណ៌ រឺ ពណ៌ពិសេសអាចលាយបាន

## លន្ទណៈពិសេស

- ▶ មិនមានជាប់ធូលី រឺ ស្នាមប្រឡាក់
- ▶ ស្នាមប្រឡាក់នៅលើ Nippon Super Easy Wash ងាយស្រលក្នុងការជូតសម្អាត
- ► ងាយស្រួលក្នុងការដុសលាង (អាចដុសបានរហូតដល់ 10000 ដងដោយមិនមានស្នាមឆ្កូតផ្នែកលើការសាក ល្បងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី SS5: Part F5: 1992)
- ▶គ្របដណ្តប់ផ្ទៃបានល្អ និងងាយស្រួលក្នុងការលាប
- ▶ ការពារការដុសស្ពៃ និង មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងនឹងសារធាតុផ្សិត

### និត្តន័យនៃការច្រើច្រាស់

ឧទភរស៊ីឡេទីឡូលស់

រ៉ូឡូ, ជក់, ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំឥតខ្យល់

**ចរិសាណនៃភារម្សើច្រាស់ខ្លាំលាច** ទ្រឹស្តី: 10.3 ម៉ែត្រកាធ៉/លីត្រ

អនុវត្ត: 9.8 ម៉ែត្រការ៉េ/លីត្រ (កំរាស់ស្ងួត 35 មីក្រុងដោយគិតពីកត្តាបាត់បង់ 5% រួចហើយ)

**សភូន សាយជាមួយ ទឹកស្អាត** 

លាបដោយ រ៉ូឡូ និង ជក់ - លាយច្រើនបំផុត 10%

បាញ់ដោយម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ លាយពី 20% ~ 30 %

បាញ់ដោយម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំគ្មានខ្យល់ លាយ 10%

**ភារត្សេចខំន្ទែ** ផ្ទៃលាបត្រូវស្អាត, ស្ងួត និង ស្មើមុនពេលលាប

# ៖ ទៀម ម្រើង្រាស់ អោយ ជានាត្រីម ត្រូច

ស្នាមប្រឡាក់/បែកម្សៅ - លាងសម្អាតដោយប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកសម្ពាធខ្ពស់

- សម្អាតជាមួយនឹងក្រណាត់សើម, សំរាប់ផ្ទៃដែលមានជាតិម្សៅ ត្រូវលាបថ្នាំទ្រនាប់ Nippon

Vinilex Sealer 5170 1ជាន់សិន បន្ទាប់ពីសម្អាត្សួច។

ផ្ទៃជញ្ជាំងដែលធ្លាប់លាបថ្នាំ - ឈូសថ្នាំចាស់ដែលខ្ទុចគុណភាពចោលដោយប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹក រឺក្រដាសខាត់ អាចជ្រើផីសវិធី

ណាមួយដែលសមស្រប

ផ្ទៃជញ្ជាំងបូក - ផ្ទៃប្ចុកដែលមិនមានគុណភាពល្អត្រូវឈូសចេញដោយប្រើដែកឈូស រឺម៉ាស៊ីនឆាបដើម្បីអោយផ្ទៃ

រាបស្មើ

សំណើម - សំណើមខ្លាំងពេកអាចធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់ថ្នាំលាប, ដូចនេះសូមធ្វើការសង្កេតលើ

កំរិតសំណើមជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការលាប៖

ផ្ទៃជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់ត៌ - ក្រោម 6%

ផ្ទៃឈើ - ក្រោម 10%

សំរាប់ផ្ទៃលាបដែលមានជ្រាបទឹកត្រូវជួសជុលជាមុនសិន

ស្ពែ ខាត់ចេញដោយប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកសម្ពាធខ្ពស់ បន្ទាប់មកប្រើជាមួយនឹងថ្នាំលាប NIPPON ANTI

FUNGUS SOLUTION រួចលាងជាមួយទឹកស្អាតហើយទុកអោយស្ងួត។

ប្រេង/ខ្លាញ់ ច្រើជាមួយសាច្ចិ រឺ សារធាតុរំលាយខ្លះបើចាំបាច់។ ដុសលាងអោយស្អាតដើម្បីកម្ចាត់ផ្ទៃដែលមានជាតិ

### ប្រេងចេញ។ ជៀសវាងនូវការលាបនៅពេលជាតិសំណើមឡើងដល់ 85%។

### អះណែលិទិនិលចថ្នាំ

ម្សៅបៀក Nippon 1-2 ស្រទាប់ លាបថ្នាំទ្រនាប់នៃ Nippon Vinilex 5170 1 ស្រទាប់ លាបថ្នាំសំជច Super Easy Wash 2 ស្រទាប់

### នាស៊ីនធាញ់ឥតច្រើឡល់

ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំ សម្ពាធខ្យល់ (kg/cm²) 120 – 150

ក្បាលបាញ់ដែលមានមុំ 0.015" at 60° angle

0.017" at 60° or 70° angle

ពេលវេលាសម្ងួត អាចប៉ះបាន 20 នាទី នៅសីតុណ្ហូភាព 30°C.

រយៈពេលលាបថ្នាំក្នុងមួយស្រទាប់១ តិចបំផុត 2 ម៉ោងក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា

ការសម្អាតឧបករណ៍ ត្រូវសម្អាតឧបករណ៍លាបភ្លាមៗជាមួយទឹកស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួច

ការរក្សាទុក ទុកក្នុងកន្លែងស្ងួត និង ត្រជាក់ ហើយរក្សាគម្របអោយនៅបិតជិតជានិច្ច

<u>ជឌ្ឌសាខធិខេង</u>

ចំណុះក្នុងមួយធុង 5 លីត្រ និង 18 លីត្រ

ការប្រុងប្រយ័ត្ន ជៀសវាងការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអ្នកមានបញ្ហាសើរស្បែក និង ត្រូវប្រើឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីការពារ

ប្រើប្រាស់ ដើម្បីអោយការលាបមានប្រសិទ្ធភាព គួរតែទុកផ្ទៃលាបអោយស្ងួតក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃ ប្រសិនបើចង់លាងស្នាម

ប្រឡាក់ចេញ អាចសម្អាតជាមួយនឹងក្រណាត់ដោយលាយជាមួយទឹក រឺសាប៊ូជាមុនសិន។

រយៈពេលផុតកំណត់ 36 ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃផលិត.

ពត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើនេះត្រូវបានសាកល្បងជាក់ស្តែងរួចរាល់។ ខាងយើងខ្ញុំមិនធានា រឺ ទទួលខុសត្រូវចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការ អនុវត្តដែលខុសគ្នាខ្លាំង។ យើងរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដោយមិនជម្រាបជូនទុកជាមុន។



