



- PRÁTICA -

ESPECIFICAÇÃO DE SUPORTE PARA TELEFONE PÚBLICO
A CARTÃO INDUTIVO

SUMÁRIO	PÁG.
1. GENERALIDADES.....	2
2. REFERÊNCIAS.....	2
(A) Da TELEBRÁS	2
(B) Da ABNT	2
(C) Da ASTM	
3. CAMPO DE APLICAÇÃO.....	2
4. DESIGNAÇÃO	2
5. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	3
(A) Suporte para Telefone Público a Cartão Indutivo	3
(B) Parafusos	3
(C) Porcas	3
6. MATERIAIS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS	3
(A) Suporte para Telefone Público e Cartão Indutivo	3
(B) Parafusos	4
(C) Porcas	4
7. EXAME DE CONFORMIDADE	4
(A) Aderência da Pintura	4
(B) Imersão em Água Destilada	4
(C) Névoa Salina	4
(D) Exposição a Intempérie	4
(E) Resistência ao Solvente	5
8. INFORMAÇÕES GERAIS	5
(A) Unidade de Compra	5
(B) Acondicionamento	5
(C) Marcação	5
9. OBSERVAÇÕES	6
10. ANEXO	6
11. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA	7

1. GENERALIDADES

1.01 Esta especificação estabelece as características do suporte para telefone público a cartão indutivo.

2. REFERÊNCIAS

2.01 Complementa esta especificação a última emissão dos seguintes documentos:

(A) Da TELEBRÁS

2.02 SDT 235-530-513 - Aceitação de Suporte para Telefone Público.

(B) Da ABNT

2.03 NBR-1103 - Ensaios de Aderência em Tintas e Revestimentos Similares.

2.04 NBR-6006 - Classificação por Composição Química de Aços para Construção Mecânica.

2.05 NBR-8094 - Material Metálico Revestido e Não Revestido - Corrosão por Exposição à Névoa Salina.

(C) Da ASTM

2.06 B 16 - Free-Cutting Brass Rod, Bar and Shapes for Use in Screw Machines, Spec for.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

3.01 Esta Prática aplica-se a todas as Empresas do Sistema TELEBRÁS.

4. DESIGNAÇÃO

4.01 O material coberto por esta especificação deve ser fornecido sob a designação indicada no QUADRO A:

DESCRIÇÃO	DESIGNAÇÃO
Suporte para Telefone Público a Cartão Indutivo	SUTPCI

Quadro A

5. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

(A) Suporte para Telefone Público a Cartão Indutivo

5.01 Fabricado com chapa de aço laminada e estampada, de acordo com o especificado no desenho anexo.

(B) Parafusos

5.02 Fabricados em latão, para fixação do SUTPCI ao Suporte para o Protetor. Devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos do tipo cabeça hexagonal que devem ser rosqueados no SUTPCI de dentro para fora.

(C) Porcas

5.03 Fabricadas em latão, para fixação do SUTPCI ao Suporte para o Protetor. Devem ser utilizadas porcas hexagonais que devem ser colocadas a mão até facearem com os respectivos parafusos.

6. MATERIAIS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS

6.01 A utilização eventual de materiais, tratamentos e acabamentos diferentes daqueles aqui especificados, só será permitida após comunicação por escrito da TELEBRÁS.

(A) Suporte para Telefone Público a Cartão Indutivo

6.02 Material: Perfilado chato de aço ABNT 1020.

6.03 Tratamento Superficial: Fosfatizado a base de fosfato de zinco e primer a base de cromato de zinco.

6.04 Acabamento: Epoxi preto semifosco - processo de pintura eletrostática.

(B) Parafusos

6.05 Material: Latão ASTM B 16.

(C) Porcas

6.06 Material: Latão ASTM B 16.

7. EXAME DE CONFORMIDADE

(A) Aderência da Pintura

7.01 Quando submetida ao teste de corte em grade, um quadrado com 25 retículas de 1 mm de lado, a pintura da amostra não deve apresentar partes destacadas, ou sinais de solda.

(B) Imersão em Água Destilada

7.02 Quando submetida ao teste de imersão em água destilada, durante 72 horas consecutivas, a pintura da amostra não deve apresentar bolhas ou rachaduras.

(C) Névoa Salina

7.03 Quando submetida ao teste de resistência a corrosão por exposição à névoa salina, durante 200 horas consecutivas, a pintura da amostra não deve apresentar bolhas, rachaduras ou sinais de corrosão.

(D) Exposição a Intempérie

7.04 Quando submetida ao teste de exposição a intempérie, após decorridas 24 horas da aplicação do tratamento superficial, durante 168 horas consecutivas, a pintura da amostra não deve apresentar bolhas, rachaduras, falta de aderência ou indícios de corrosão.

(E) Resistência ao Solvente

7.05 Quando submetida ao teste de resistência ao solvente, após decorridas 72 horas da aplicação do tratamento superficial, a pintura da amostra não deve ser removida, nem apresentar enrugamento.

8. INFORMAÇÕES GERAIS

8.01 Os procedimentos de ensaio para aceitação de SUTPCI deve estar de acordo com a SDT 235-530-713.

8.02 A peça deve ser isenta de rebarbas e de arestas cortantes.

(A) Unidade de Compra

8.03 A unidade de compra para este produto é a peça.

(B) Acondicionamento

8.04 As peças devem ser acondicionadas em caixas de papelão ondulado de 3,5 mm de espessura, contendo 5 unidades, de tal forma que impossibilite a ocorrência de danos durante o despacho, transporte ou armazenagem.

8.05 As peças devem ser protegidas com separadores de papelão ondulado, de forma a impedir danos na pintura durante o transporte ou armazenagem.

(C) Marcação

8.06 Cada caixa deve conter, externamente, uma etiqueta conforme figura 1.

IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL		
Fornecedor		
Descrição		
Nº de Estoque		
Quant./Unidade	no acondicionamento	na embalagem
Peso Bruto		
Peso Líquido		
Pedido de Compra		
Nota Fiscal		
Locação		

Figura 1

9. OBSERVAÇÕES

9.01 Quaisquer comentários, sugestões, críticas ou outro tipo de informações relacionadas com este documento, devem ser dirigidos a Divisão de Transmissão e Acesso do Departamento de Engenharia da Diretoria de Planejamento e Engenharia da TELEBRÁS.

9.02 A TELEBRÁS não se responsabiliza pela ocorrência de quaisquer infrações aos direitos de propriedade industrial eventualmente incidentes sobre o produto ou processo descrito nesta Prática.

9.03 Os interessados em fabricar o produto ou utilizar o processo objeto desta Prática devem verificar, antecipadamente, se há no Centro de Documentação e Informação Tecnológica algum depósito de patente vigente.

10. ANEXO

10.01 Suporte para TP a Cartão Indutivo.

11. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA

10.01 Este documento foi aprovado pelo Chefe do Departamento de Engenharia, por delegação do Diretor de Planejamento e Engenharia, em 06/01/94 e entra em vigor a partir de 06/01/94.