



TEHNIČKI LIST

VK – 5 kit

TIP PROIZVODA

Maksimalna preporučena tem. primene	: Aluminatno-silikatni proizvod
Osnovna komponenta	: Materijal za spajanje
Tip veziva	: 1600°C
Način isporuke	: Boksit
Pakovanje	: Hemijsko - neorgansko
Vreme lagerovanja	: Spremno za ugradnju
Metod ugradnje	: U plastičnoj kanti 20kg
Maksimalna granulacija	: 6 meseci
Zapreminska težina	: Ručnim alatom
Instrukcija za ugradnju	: 0 - 1 mm
	: 1.85 T/m ³
	: Instalacija Br. 8

SVOJSTVA PROIZVODA	STANDARD	SREDNJE VREDNOSTI	JEDIN.
<u>HEMIJSKA ANALIZA</u>			
Al ₂ O ₃	EN ISO 1927-3	65.0	%
SiO ₂	EN ISO 1927-3	28.0	%
Na ₂ O	EN ISO 1927-3	3.2	%
TiO ₂	EN ISO 1927-3	1.5	%
Fe ₂ O ₃	EN ISO 1927-3	1.0	%

Komerrijalni kod:

Verzija lista: 2

Date : 20/12/2017

Podaci dati u tehničkom listu su trenutne srednje vrednosti proizvoda.

Podaci su srednje vrednosti dobijene sprovođenjem standardizovanih testova. Podaci u tehničkom listu su navedeni kao pomoć pri odabiru materijala i mogu se menjati bez prethodne najave. Indikacije ne pružaju nikakvu garanciju u pravnom smislu.