

SLUZBA KONTROLE.

Br.izv 34/15 Dat 18.12.2015.
 Uz racun Br. .46/15
 (naziv dokumenta) (br.dok..)

šamot ®
 DAROSAVA-
 komerc DOO



Adres: ŠAMOT Darosava, 34305 Darosava
 Tel./fax.034/6741-130 i 034/ 6741-131

**IZVEŠTAJ
o izvršenim ispitivanjima**

Kupac:	CALDERYS DEUTSCHLAND GmbH	GERMANY
Korisnik:		
Vrsta materijala:	Fireclay brick	29913,29914,29915,29916
Kvalitet:	A-II	(oblik-format) kolicina(kom.) T50 E 477/T94 E 952

FIZIKALNA ISPITIVANJA

Vatrostalonst		<u>34</u>	SK
Prividna gustina		<u>2,09-2,12</u>	gr/cm ³
Ukupna poroznost		<u>20-22</u>	%
Upijanje vode			%
t°C Koef. topl.prov. W/mK	Čv.na savijanje MPa	Čv.na pritisak N/mm ²	
400	1,20		<u>28</u>
700	1,25		
1100	1,35		


Temperaturna postojanost,br.promena		
Linearno term. širenje na t°C		<u>%</u>
Temperatura omekšavanja	Ta	<u>0°C</u>
Početna temperatura očvršćavanja		<u>0°C</u>
Granična temperatura primene		<u>0°C</u>
Max. temperatura primene		<u>1400</u> °C
Vrsta veziva		
Granulacija		mm
Potreba u materijalu		t/m ³
Rastvor.u 70%H ₂ SO ₄		
Jedinična masa kg/kom.	Ukupna težina (kg)	

HEMIJSKA ISPITIVANJA

Gubitak žarenja	<u>39-40</u>	%	CaO	<u> </u>	%
Al ₂ O ₃	<u>53-56</u>	%	K ₂ O	<u> </u>	%
SiO ₂	<u>1,80</u>	%	Na ₂ O	<u> </u>	%
Fe ₂ O ₃					

Br. Paleta 25

Napomena:



Q 4627.5-03

Nebojša Popović
 Šef kontrole