

ГРУНТОВКА ГФ-021С

АНТИКОРОЗІЙНА «ПЕТРИКІВКА»

Гліфталева грунтовка ГФ - 021С є універсальною основою, яку застосовують в поєднанні з будь-яким фінішним покриттям. Не містить важких металів.



Захист
від корозії



Знижує
витрату емалі



Вирівнює
дрібні
нерівності



ЗАСТОСУВАННЯ	Для внутрішніх та зовнішніх робіт
ТИП ПОВЕРХНІ	Метал, дерево, бетон
ЗВ'ЯЗУЮЧЕ	Алкідний лак
ВЛАСТИВОСТІ	<ul style="list-style-type: none">Забезпечує надійний захист від корозіїМає відмінну адгезію (зчеплення), як до матеріалу основи, так і до шара, що наноситься поверх грунтовкиЗначно зменшує витрату емалі і продовжує термін служби лакофарбового покриття
ПРИЗНАЧЕННЯ	Рекомендована для захисного фарбування металевих, дерев'яних поверхонь під покриття різними емалями. Значно зменшує витрату емалі. Допускається застосування грунтовки як самостійне покриття для тимчасового захисту від корозії в період міжопераційного зберігання.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Перед проведенням фарбувальних робіт з поверхні видалити старі лакофарбові покриття, які відшарувалися, а також рихлу і відшаровану іржу. Поверхня повинна бути сухою, очищеною від пилу, бруду, жир
РОЗЧИННИК	Уайт-спірит, сольвент (нефрас С4-155 / 200) або їх суміш 1:1
ЧАС ВИСИХАННЯ	Час висихання кожного шару 24 години при температурі 20 °С
ВИТРАТА	Витрата емалі на одношарове покриття 60-120 г/м ² в залежності від кольору і типу поверхні
НАНЕСЕННЯ	Пензлик, занурення, струменевий облив, пневматичне і безповітряне розпорошення, розпорошення в електричне поле
СКЛАД	На основі модифікованої алкідної смоли, пігментів, антикорозійних і функціональних добавок
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	24 місяці з дати виготовлення
ФАСУВАННЯ	<ul style="list-style-type: none">0,9 кг2,8 кг

	<ul style="list-style-type: none">• 50,0 кг
УПАКОВКА	<ul style="list-style-type: none">• 0,9 кг по 12 од.• 2,8 кг по 6 од.