

Грунтовка ГФ-021 антикорозійна

Органорозчинна захисна алкідна грунтовка для металевих поверхонь



Прямо на іржу



Добре
шліфується



Зменшує
витрату
емалі



ЗАСТОСУВАННЯ	Для внутрішніх та зовнішніх робіт
ТИП ПОВЕРХНІ	Метал, дерево, бетон
ЗВ'ЯЗУЮЧЕ	Алкідний лак
ВЛАСТИВОСТІ	<ul style="list-style-type: none">Збільшує термін служби покриттяЗахищає метал від корозії і агресивних чинниківПокриття має високу міцність і добре шліфуєтьсяДовговічна, атмосферостійка
ПРИЗНАЧЕННЯ	Рекомендована для грунтування металевих поверхонь, схильних до незначної корозії, а також для грунтування дерев'яних поверхонь.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Перед застосуванням грунтовку ретельно перемішати, при необхідності додати уайт-спірит. Пофарбовані поверхні повинні бути чисті та сухі. Раніше пофарбовані поверхні очистити від бруду та зайвого нашарування, зашліфувати
РОЗЧИННИК	Уайтспірит
ЧАС ВИСИХАННЯ	Час висихання кожного шару грунтовки 24 години, при температурі (20 ± 2) °C
ВИТРАТА	Витрата грунту на одношарове покриття 60 - 100 г/м ² в залежності від кольору і типу поверхні
НАНЕСЕННЯ	Розпилення, занурення, пензлик, струменевий облив
СКЛАД	Суспензія пігментів і наповнювачів в алкідному лаці з додаванням розчинників, сикативу і функціональних добавок
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	24 місяці з дати виготовлення
ФАСУВАННЯ	<ul style="list-style-type: none">0,9 кг2,8 кг50,0 кг
УПАКОВКА	<ul style="list-style-type: none">0,9 кг по 12 од.

-
- 2,8 кг по 6 од.