

Колір жовто-коричневий

Партія 329

Дата виготовлення Вересень 2017 р.

Виробник **ТДВ "ДЛФЗ "СПЕКТР"**

Кількість 0 шт.

Фасовка 2.8 кг

| №   | Найменування показників  | За ТУ У 24.3-13422783-002-2002   | Фактично |
|-----|--|--|----------|
| 1.  | Блиск плівки по фотоелектричному блискоміру, %, не менше                                       | 40   | 54       |
| 2.  | Зовнішній вигляд плівки  | Однорідна гладка поверхня без сторонніх включень   | Відпов.  |
| 3.  | Колір плівки   | Колір повинен знаходитись в межах відхилень, що допускаються, встановлених контрольними зразками кольору | Відпов.  |
| 4.  | Масова частка нелетких речовин, %  | 60-77  | 73.7     |
| 5.  | Покривна здатність висушеної плівки, г/м <sup>2</sup> , не більше                              | 110  | 101      |
| 6.  | Стійкість плівки до статичного впливу миючої речовини при температурі (40±2) °С, хв., не менше | 10   | Відпов.  |
| 7.  | Ступінь перетирання, мкм, не більше  | 50   | 40       |
| 8.  | Твердість плівки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, умовні одиниці, не менше:                  | 0,06   | 0,07     |
| 9.  | Умовна в'язкість по ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5) °С, с, не менше     | 70   | 130      |
| 10. | Час висихання до ступеню 3: при температурі (20±2) °С, год, не більше                          | 24   | 24       |

Відповідає вимогам **ТУ У 24.3-13422783-002-2002**

Нач. лабораторії \_\_\_\_\_

Лаборант \_\_\_\_\_

