



СЕРТИФІКАТ № 1330017

Емаль ПФ-266С Стандарт

Колір червоно-коричневий

Партія 330

Дата виготовлення Вересень 2017 р.

Виробник **ТДВ "ДФЗ "СПЕКТР"**

Кількість

Фасовка

№	Найменування показників	За ТУ У 24.3-13422783-002-2002	Фактично
1.	Блиск плівки по фотоелектричному блискоміру, %, не менше	40	54
2.	Зовнішній вигляд плівки	Однорідна гладка поверхня без сторонніх включень	Відпов.
3.	Колір плівки	Колір повинен знаходитись в межах відхилень, що допускаються, встановлених контрольними зразками кольору	Відпов.
4.	Масова частка нелетких речовин, %	60-77	73.8
5.	Покривна здатність висушеної плівки, г/м ² , не більше	110	92
6.	Стійкість плівки до статичного впливу миючої речовини при температурі (40±2) °С, хв., не менше	10	Відпов.
7.	Ступінь перетирання, мкм, не більше	50	40
8.	Твердість плівки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, умовні одиниці, не менше:	0,06	0,07
9.	Умовна в'язкість по ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5) °С, с, не менше	70	124
10.	Час висихання до ступеню 3: при температурі (20±2) °С, год, не більше	24	24

Відповідає вимогам **ТУ У 24.3-13422783-002-2002**

Нач. лабораторії _____

Лаборант _____

