

СЕРТИФІКАТ № 1173017

Емаль ПФ-115С Стандарт

Колір сірий		Виробник	тдв "длфз "спектр"
Партія 173		Кількість	
Дата виготовлення	<u>Травень 2017 р.</u>	Фасовка	2.8 кг

No	Найменування показників	За ТУ У 19428284.001-2000	Фактично
1.	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
2.	Блиск плівки по фотоелектричному блискоміру, %, не менше	40	53
3.	Еластичність плівки при згибі, мм, не більше	1	1
4.	Зовнішній вигляд та колір плівки Зовнішній вигляд та колір плівки відхилень, що допускаються, встановлених контрольними зразками кольору		Відпов.
5.	Масова частка нелетких речовин, %	58-80	76,0
6.	Міцність плівки при ударі на приладі У-2М, см, не менше	40	50
7.	Покривна здатність висушеної плівки, г/м2	50-120	98
8.	Стійкість покриття при температурі (20±2) °С до статичного впливу води, год, не менше	6	Відпов.
9.	Ступінь перетирання, мкм, не більше	40	38
10.	Твердість плівки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, умовні одиниці, не менше:	0,1	0,1
11.	Умовна в'язкість по ВЗ-246 з диаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5) °C, с:	60-202	136
12.	Час висихання до ступеню 3: при температурі (20±2) °С, год, не більше	24	24

Відповідає вимогам ТУ У 19428284.001-2000

Нач. лабораторії	Af		
Лаборант	Older		

