

# ГРУНТОВКА АДГЕЗІЙНА КВАРЦОВА

Кварцова акрилова грунтовка володіє хорошими фізико-хімічними характеристиками, які покращують зчеплення основи і лакофарбового матеріалу.



Ефективне  
зміцнення  
з основою



Знижує  
витрату  
фарби



<b>ЗАСТОСУВАННЯ</b>	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
<b>ТИП ПОВЕРХНІ</b>	Всі види мінеральних основ: цементні, цементно-вапняні, гіпсокартонні, зашпатльовані поверхні і шпалери під фарбування
<b>ЗВ'ЯЗУЮЧЕ</b>	Акрилова дисперсія
<b>ВЛАСТИВОСТІ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• швидко сохне</li><li>• має відмінну паропроникність</li><li>• вологостійка і зносостійка</li><li>• покращує адгезію лакофарбового матеріалу до поверхні</li><li>• зміцнює основу</li></ul>
<b>ПРИЗНАЧЕННЯ</b>	Підготовка поверхні перед обробкою різними типами штукатурок. Застосовується для зовнішніх і внутрішніх робіт. Кварцовий наповнювач покращує адгезію оздоблювальних покриттів з основою. При необхідності допускається колеровка під тон штукатурного розчину.
<b>ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ</b>	Перед застосуванням ретельно перемішати. Поверхня, призначена для фарбування повинна бути сухою, без пилу і жирних забруднень. Перед проведенням фарбувальних робіт старе покриття з клейових або вапняних фарб, а також неміцно тримається старе покриття необхідно видалити.
<b>РОЗЧИННИК</b>	Вода
<b>ЧАС ВИСИХАННЯ</b>	1 година при температурі +20°C при вологості повітря 55%
<b>ВИТРАТА</b>	Витрата на одношарове покриття 200-250г/м <sup>2</sup> в залежності від типу поверхні
<b>НАНЕСЕННЯ</b>	Пензлик, валик, пульверизатор
<b>СКЛАД</b>	Суспензія пігментів і наповнювачів в акриловій дисперсії з додаванням допоміжних речовин
<b>ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ</b>	24 місяці з дати виготовлення
<b>ФАСУВАННЯ</b>	14,0 кг
<b>УПАКОВКА</b>	Поштучно