

СЕРТИФІКАТ № 1408017

Емаль ПФ-115С Люкс

Колір бузковий		Виробник	тдв "длф3 "Спектр"
Партія 408		Кількість	
Дата виготовлення	Листопад 2017 р.	Фасовка	

Nº	Найменування показників	За ТУ У 19428284.001-2000	Фактично
1.	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
2.	Блиск плівки по фотоелектричному блискоміру, %, не менше	40	56
3.	Еластичність плівки при згибі, мм, не більше		1
4.	Однорідна гладка поверхня без сторонніх включень. Колір повинен знаходитись в межах відхилень, що допускаються, встановлених контрольними зразками кольору		Відпов.
5.	Масова частка нелетких речовин, %	58-80	68,2
6.	Міцність плівки при ударі на приладі У-2М, см, не менше	40	50
7.	Покривна здатність висушеної плівки, г/м2	50-120	113
8.	Стійкість покриття при температурі (20±2) °С до статичного впливу води, год, не менше	6	Відпов.
9.	Ступінь перетирання, мкм, не більше	40	30
10.	Твердість плівки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, умовні одиниці, не менше:	дість плівки по маятниковому прибору	
11.	Умовна в'язкість по ВЗ-246 з диаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5) °С, с:	60-202	138
12.	Час висихання до ступеню 3: при температурі (20±2) °С, год, не більше	24	24

Відповідає вимогам ТУ У 19428284.001-2000

Нач. лабораторії	Af .
Лаборант	

