

СЕРТИФІКАТ № 1161017

Емаль ПФ-115С Стандарт

Колір червоний (рубін)	Виробник	ТДВ "ДЛФЗ "СПЕКТР"
Партія 161	Кількість	
Дата виготовлення Травень 2017 р.	Фасовка	2.8 кг

№	Найменування показників	За ТУ У 19428284.001-2000	Фактично	
1.	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1	
2.	Блиск плівки по фотоелектричному блискоміру, %, не менше	40	53	
3.	Еластичність плівки при згибі, мм, не більше	1	1	
4.	Зовнішній вигляд та колір плівки	Однорідна гладка поверхня без сторонніх включень. Колір повинен знаходитись в межах відхилень, що допускаються, встановлених контрольними зразками кольору	Відпов.	
5.	Масова частка нелетких речовин, %	58-80	73,5	
6.	Міцність плівки при ударі на приладі У-2М, см, не менше	40	50	
7.	Покривна здатність висушеної плівки, г/м2	50-120	119	
8.	Стійкість покриття при температурі (20±2) °С до статичного впливу води, год, не менше	2	Відпов.	
9.	Ступінь перетирання, мкм, не більше	40	38	
10.	Твердість плівки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, умовні одиниці, не менше:	0,1	0,1	
11.	Умовна в'язкість по ВЗ-246 з диаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5) °C, с:	60-202	154	
12.	Час висихання до ступеню 3: при температурі (20±2) °С, год, не більше	36	24	

Відповідає вимогам ТУ У 19428284.001-2000

Нач. лабораторії	21	
Лаборант	deeph	

