

## СЕРТИФІКАТ № 1231017

## Емаль ПФ-115С Стандарт

Колір сірий темний		Виробник	тдв "длфз "Спектр"
Партія	231	Кількість	
Дата виготовлення Червень 2017 р.		Фасовка	2.8 кг

№	Найменування показників	За ТУ У 19428284.001-2000	Фактично
1.	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
2.	Блиск плівки по фотоелектричному блискоміру, %, не менше	40	53
3.	Еластичність плівки при згибі, мм, не більше	1	1
4.	Зовнішній вигляд та колір плівки	Однорідна гладка поверхня без сторонніх включень. Колір повинен знаходитись в межах відхилень, що допускаються, встановлених контрольними зразками кольору	Відпов.
5.	Масова частка нелетких речовин, %	58-80	75,7
6.	Покривна здатність висушеної плівки, г/м2	50-120	102,3
7.	Стійкість покриття при температурі (20±2) °С до статичного впливу води, год, не менше	6 Відпо	
8.	Ступінь перетирання, мкм, не більше	40	35
9.	Твердість плівки по маятниковому прибору ТМЛ тип A, умовні одиниці, не менше:	0,1	0,1
10.	Умовна в'язкість по ВЗ-246 з диаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5) °С, с:	60-202	127
11.	Час висихання до ступеню 3: при температур (20±2) °С, год, не більше	24	23

Відповідає вимогам ТУ У 19428284.001-2000

Нач. лабораторії	and the second
	22
Лаборант	

