

# СУРІК ЗАЛІЗНИЙ МА-15

Сурик залізний являє собою тверде покриття, відрізняється високими абразивними якостями і підвищеною стійкістю до нагрівання. Сурик використовується для захисту основного матеріалу (металу, деревини, штукатурки) від зовнішнього середовища.



Захист  
від корозії



Висока  
адгезія



Міцна



<b>ЗАСТОСУВАННЯ</b>	Для зовнішніх та внутрішніх робіт
<b>ТИП ПОВЕРХНІ</b>	Метал, дерево, бетон
<b>ЗВ'ЯЗУЮЧЕ</b>	Оліфа
<b>ВЛАСТИВОСТІ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Антикоровісний</li><li>• Світлостійкий</li><li>• Атмосферостійкий</li><li>• Економічний</li></ul>
<b>ПРИЗНАЧЕННЯ</b>	Для дахів
<b>ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ</b>	Перед застосуванням необхідно ретельно перемішати і, при необхідності, розбавити до робочої в'язкості уайт-спіритом, скипидаром, розчинником для масляних фарб. Фарбовану поверхню очистити від пилу, бруду, жиру, відшарованого старого покриття.
<b>РОЗЧИННИК</b>	Уайт-спірит, скипидар, розчинник для олійних фарб
<b>ЧАС ВИСИХАННЯ</b>	Час висихання кожного шару 24 ч при температурі 20 °С
<b>ВИТРАТА</b>	Витрата емалі на одношарове покриття 130 г/м <sup>2</sup> в залежності від кольору і типу поверхні
<b>НАНЕСЕННЯ</b>	Пензлик, валик
<b>СКЛАД</b>	Суспензія пігментів і наповнювачів в оліфі з додаванням розчинників, сикативу і функціональних добавок
<b>ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ</b>	24 місяці з дати виготовлення
<b>ФАСУВАННЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,5 кг</li><li>• 4,0 кг</li><li>• 60,0 кг</li></ul>

---

**УПАКОВКА**

- 2,5 кг по 6 од.
- 4 кг по 6 од.