

## СЕРТИФІКАТ № 1277017

## Емаль пентафталева ПФ-115

Колір блакитний світлий	Виробник	тдв "длфз "Спектр"
Партія 277	Кількість	
Дата виготовлення Серпень 2017 р.	Фасовка	2.8 кг

№	Найменування показників	За ТУ У 20.3-13422783-004:2012	Фактично
1.	Адгезія плівки, бали, не більше	2	1
2.	Блиск плівки по фотоелектричному блискоміру, %, не менше	35	51
3.	Еластичність плівки при згибі, мм, не більше	2	1
4.	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшаровування, віспин, потьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається невелика шагрень	Відпов.
5.	Колір плівки емалі	Повинен знаходитись в межах відхилень, що допускаються, встановлених контрольними зразками кольору	Відпов.
6.	Масова частка нелетких речовин, %	70-85	79.8
7.	Міцність плівки при ударі на приладі У-1, см, не менше	40	40
8.	Покривна здатність висушеної плівки, г/м2, не більше	250	145
9.	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5%-ного розчину миючого засобу, хв, не менше	10	Відпов.
10.	Стійкість покриття при температурі (20±2) °С до статичного впливу води, год, не менше	2	Відпов.
11.	Стійкість покриття при температурі (20±2) °С до статичного впливу трансформаторного масла, год, не менше	12	Відпов.
12.	Ступінь перетирання, мкм, не більше	50	38
13.	Ступінь розбавлення до в'язкості (28-30) с по ВЗ-246, %, не більше	30	30
14.	Твердість плівки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, умовні одиниці, не менше:	0,05	0,05
15.	Умовна в'язкість по ВЗ-246 з диаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5) °C, с:	80-185	149
.16.	Час висихання до ступеню 3: при температурі (20±2) °С, год, не більше	24	24

Відповідає вимогам ТУ У 20.3-13422783-004:2012

