
铁氧体样品升温 U-T 曲线（拐点法确定居里温度）
升温实测数据
四参数光滑拟合
T_C = 81.7 ° C
交流电桥输出电压 U / mV
温度 T / ° C
40
35
30
25
20
15
10
5
40
50
60
70
80
90
100
110
120