

**Personal Factory srl**

Lab Building  
Viale F. Ceniti, 101  
89822 Simbario (VV)  
Italy

**Dati generali:**

Certificato n°: 60000203324  
Cliente: Personal Factory

## **PROVA DI COMPRESSIONE**

**Dati provenienti dal fornitore dei provini:**

Id. campionatura: Ecofibar 14.5% acqua  
Matricola campione: 60000203324  
Provino: Prodotto in laboratorio  
Descrizione provino: PRISMA  
Data e ora di confezionamento: 10/06/2014 10:00  
Data e ora di produzione del calcestruzzo: 10/06/2014 10:15  
Luogo di confezionamento: laboratorio  
Condizioni di stagionatura: ambiente  
Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

**Dati forniti dal laboratorio di test:**

Data di ricevimento del provino: 13/06/2014  
Data e ora di test: 13/06/2014 12:20  
Età del provino al momento del test: 3 g.  
Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE  
Condizione del provino al ricevimento: BUONE  
Trattamenti superficiali: NULLA  
Temperatura: 20.0 °C  
Tipologia del provino: Prismatico  
Altezza: 40 mm  
Primo lato di base: 40 mm  
Secondo lato di base: 40 mm  
Sezione: 1600 mm<sup>2</sup>  
Gradiente: 0.5 (N/mm<sup>2</sup>)/s

**Risultati:**

**Carico massimo: 107.41 kN**

**Resistenza a compressione: 67.13 MPa**

Altre note: Provino 2B

**Lo Sperimentatore:**


firma digitale

**Il Direttore del Lab.:**

firma digitale

## PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm<sup>2</sup>) - Tempo (s)



### Risultati:

Carico massimo: 107.41 kN

Resistenza a compressione: 67.13 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale