

## Carbonato di Calcio 500-1400 (DI MANNO)

Diametro (μm)	Passante (%)
1400	95,26
1250	78,52
1000	49,75
850	32,51
710	18,36
600	8,76

