

**Personal Factory srl**

Lab Building  
Viale F. Ceniti, 101  
89822 Simbario (VV)  
Italy

**Dati generali:**

Certificato n°: 60000102977  
Cliente: Personal Factory

## **PROVA DI COMPRESSIONE**

**Dati provenienti dal fornitore dei provini:**

Id. campionatura: Malta Standard- Cemento Bianco Italcementi - 52.5R

Matricola campione: 60000102977

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 05/03/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 05/03/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

**Dati forniti dal laboratorio di test:**

Data di ricevimento del provino: 01/04/2014

Data e ora di test: 02/04/2014 15:13

Età del provino al momento del test: 28 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 19 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm

Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm<sup>2</sup>

Massa: 0 kg

Densità apparente: 0 g/cm<sup>3</sup>

Gradiente: 0.7 (N/mm<sup>2</sup>)/s

**Risultati:**

**Carico massimo: 73.79 kN**

**Resistenza a compressione: 46.12 MPa**

**Lo Sperimentatore:**


firma digitale

**Il Direttore del Lab.:**

firma digitale

## **PROVA DI COMPRESSIONE**

**Grafico: Tensione (N/mm<sup>2</sup>) - Tempo (s)**



**Risultati:**

**Carico massimo: 73.79 kN**

**Resistenza a compressione: 46.12 MPa**

**Lo Sperimentatore:**

*firma digitale*

**Il Direttore del Lab.:**

*firma digitale*