

Personal Factory srl

Lab Building

Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)

Italy

Dati generali:

Certificato n°: 60000203535

PROVA DI COMPRESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: ECOFIBAR 60000203535

Matricola campione: 60000203535

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 13/09/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 13/09/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 22/09/2014

Data e ora di test: 22/09/2014 09:52

Età del provino al momento del test: 7 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 20.0 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm


Primo lato di base: 40 mm

Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm²Gradiente: 0.6 (N/mm²)/s**Risultati:****Carico massimo: 109.48 kN****Resistenza a compressione: 68.42 MPa**Altre note: PROVINO 2a, 17.5%H₂O**Lo Sperimentatore:***firma digitale***Il Direttore del Lab.:***firma digitale*

PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)



Risultati:

Carico massimo: 109.48 kN

Resistenza a compressione: 68.42 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale