

Personal Factory srl

Lab Building

Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)

Italy

Dati generali:

Certificato n°: 60000203425

PROVA DI FLESSIONE**Dati provenienti dal fornitore dei provini:**

Id. campionatura: RESTAUROMIX TX 60

Matricola campione: 60000203425

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: Prisma

Data e ora di confezionamento: 07/07/2014 10:15

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 07/07/2014 10:00

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: STANDARD

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data e ora di test: 05/08/2014 17:43

Età del provino al momento del test: 28 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: 50%

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: nessuno

Temperatura: 21 °C

Tipo provino: Travetto

Metodo di applicazione della forza: Rullo, Numero punti di applicazione: 1

Altezza: 40 mm, Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 160 mm

Distanza tra gli appoggi: 100 mm

Gradiente: 0.17 (N/mm²)/s**Risultati:****Carico massimo: 3.27 kN****Resistenza a flessione: 7.66 MPa**

Altre note: PROVINO 1

Lo Sperimentatore:


firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale

PROVA DI FLESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)



Risultati:

Carico massimo: 3.27 kN

Resistenza a flessione: 7.66 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale