

## CARBONATO DI CALCIO 0-600 LEIDI comp282

Diametro (µm)	Passante (%)
710	99,97
600	98,72
500	93,6
355	78,47
300	71,36
250	63,65
212	58,17
150	44,41
100	32,56
80	26,91
63	21,59

