

Data analisi: 13/10/2017
 Data campionamento: 06/10/2017
 Tipo di materiale: Filler
 Designiazione granulometrica d/D:
 Cliente: **Longo Cava S.r.l.**

Rapporto n°

Massa campione di prova (g)

100,0

| Apertura stacci UNI (mm) | Trattenuto (g) | Trattenuto (%) | trattenuto cumulativo (%) | % Progressivo passante |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 99,90 |
| 0,125 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 98,60 |
| 0,063 | 7,00 | 7,00 | 8,40 | 91,60 |
| Fondo | 91,60 | 91,60 | 100,00 | 0,00 |

% dei fini passanti per via umida 0,063 mm

91,60

Modulo di Finezza

0,02

Massa volumica

2740 kg/mc

