

Personal Factory srl

Lab Building

Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)

Italy

Dati generali:

Certificato n°: 60000203510

PROVA DI COMPRESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: 60000203510

Matricola campione: 60000203510

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 04/09/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 04/09/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 02/10/2014

Data e ora di test: 02/10/2014 14:44

Età del provino al momento del test: 26 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: Standard in camera di stagionatura

Condizione del provino al ricevimento: discrete

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 20.0 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm

Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm²Gradiente: 0.5 (N/mm²)/s**Risultati:****Carico massimo: 36.09 kN****Resistenza a compressione: 22.56 MPa**

Altre note: provino 1B

Lo Sperimentatore:


firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale

PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)



Risultati:

Carico massimo: 36.09 kN

Resistenza a compressione: 22.56 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale