Personal Factory srl

Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy

Dati generali:

Certificato n°: ECOFIBAR QUARZO 60000203488 dopo 500 °C Cliente: ECOFIBAR QUARZO 60000203488 dopo 500 °C

PROVA DI FLESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: ECOFIBAR QUARZO 60000203488 dopo 500 °C Matricola campione: ECOFIBAR QUARZO 60000203488 dopo 500 °C

Provino: Prodotto in laboratorio Descrizione provino: Prisma

Data e ora di confezionamento: 31/07/2014 10:15

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 31/07/2014 10:00

Luogo di confezionamento: laboratorio Condizioni di stagionatura: STANDARD

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 11/09/2014 Data e ora di test: 11/09/2014 18:15 Età del provino al momento del test: 42 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: sottoposto a rampa termica fino a 500 °C

Condizione del provino al ricevimento: DISCRETE

Trattamenti superficiali: nessuno

Temperatura: 21 °C
Tipo provino: Travetto

Metodo di applicazione della forza: Rullo, Numero punti di applicazione: 1

Altezza: 40 mm, Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 160 mm

Distanza tra gli appoggi: 100 mm

Massa: 0.464 kg

Densità apparente: 1.81 g/cm³ Gradiente: 0.17 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 2.6 kN

Resistenza a flessione: 6.09 MPa

Altre note: PROVINO 2

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.:

Personal Factory srl


Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy

Dati generali:

Certificato n°: ECOFIBAR QUARZO 60000203488 dopo 500 °C Cliente: ECOFIBAR QUARZO 60000203488 dopo 500 °C

PROVA DI FLESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)



Risultati:

Carico massimo: 2.6 kN

Resistenza a flessione: 6.09 MPa

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.: