

# Scheda Tecnica - Specialty Additive

#### **Descrizione**

ELOTEX® ERA100 è un additivo in polvere altamente attivo per ridurre l'efflorescenza, a base di resina naturale.

ELOTEX® ERA100 è realizzato come additivo speciale per malte, intonaci e rinzaffi cementizi. Elimina o riduce drasticamente la comparsa di efflorescenza primaria.

ELOTEX® ERA100 è raccomandato in particolare per fughe di piastrelle, rinzaffi come quelli monostrato (monocouche) o rasanti (stucco), composti per pavimentazioni autolivellanti, malte da muratura o malte ad effetto pietra / piastrelle.

ELOTEX® ERA100 funge da additivo multifunzionale con molteplici meccanismi antiefflorescenza, ad esempio riduzione della connettività capillare e contrazione dei cristalli che formano efflorescenza. Mantiene l'estetica dei materiali edilizi nel tempo.

ELOTEX® ERA100 funziona ottimamente contro il problema dell'efflorescenza primaria dovuta al rilascio di calce libera nella formulazione della malta, che passa alla superficie bagnata in caso di formulazioni a presa lenta oppure di condizioni ambientali caratterizzate da basse temperature e alta umidità.

Inoltre, ELOTEX® ERA100 può ridurre l'efflorescenza secondaria che insorge in un secondo tempo per via del rilascio di sali liberi nella struttura base o dalla malta. Oltre a ridurre il problema dell'efflorescenza, ELOTEX® ERA100 accresce la stabilità e la lavorabilità della malta, fungendo inoltre da disperdente / bagnante e migliorando la stabilità e la vivacità dei colori.

ELOTEX® ERA100 non contiene plastificanti, solventi o filmogeni.





# **ELOTEX® ERA100**

# Vantaggi

- Additivo in polvere per ridurre
   l'efflorescenza, per malte cementizie
- Maggiore stabilità dei colori
- Per colori più vivaci
- Elimina o riduce drasticamente la comparsa di efflorescenza primaria
- Adatto contro l'efflorescenza secondaria
- Mantiene l'estetica dei materiali edilizi nel tempo
- Alta efficacia
- Compatibile con altri additivi
- Eccellenti caratteristiche di impasto e bagnatura
- Ottima lavorabilità
- Migliore profilo reologico della malta
- Caratteristiche di dispersione e bagnatura

## Applicazioni consigliate

- Boiacche per piastrelle
- Rinzaffi base / intonaci
- Rinzaffi monostrato (monocouche)
- Rinzaffi /intonaci testurizzati decorativi
- Rasanti (stucco, finiture nervate, satinate...)
- Malte composite ETICS o EIFS
- Composti per pavimentazioni autolivellanti
- Rasanti per pavimentazioni
- Malte per stampinatura
- Malte ad effetto pietra
- Malte murarie



## **Specifiche**

Composizione	Rosina naturale modificata chimicamente
Aspetto	Polvere scorrevole, giallastra
Odore	Caratteristico
Densità apparente	350 – 550 g/l
Granulometria	< 250 <b>m</b> m
Umidità resi ua	< 2,0%
рН	6,0 – 8,0 (soluzione 10% in acqua)
Stabilità di conservazione	6 mesi

## Orientamenti per l'uso

#### Utilizzo della polvere

ELOTEX® ERA100 è miscelabile con altri additivi anidri in tutti i tradizionali mescolatori a regime forzato, per prodotti finali cementizi in polvere.

ELOTEX® ERA100 offre omogeneità elevata e rapida senza la formazione di polveri irritanti. È necessario evitare forti aumenti di temperatura provocati da elevate forze di taglio. A seconda delle proprietà degli altri additivi usati, il tempo standard di impasto andrà da 1 a 5 minuti circa.

#### Dosaggio e miscelazione


ELOTEX® ERA100 è altamente efficace e facilmente miscelabile con acqua. Non ritarda la bagnatura della malta.

I dosaggi tipici di ELOTEX® ERA100 nelle malte cementizie anidre vanno da 0,1 a 0,4% in peso sulla formulazione anidra totale. La concentrazione ottimale varierà a seconda del sistema e deve essere testata. Si consiglia di mantenere al minimo il tempo di impasto.

# Compatibilità

ELOTEX® ERA100 è compatibile con tutti i tipi di cemento. È inoltre compatibile con tutti gli additivi standard per malte, ad es. polveri polimeriche ridisperdibili, eteri cellulosici, acceleranti, ritardanti, stabilizzanti, addensanti, antischiumogeni, ecc.

#### Risultati dei test



Malta di riferimento senza additivo

Stessa malta con ERA100

Superficie di un rinzaffo maturato e induritosi a bassa temperatura e in presenza di elevata umidità. A destra, aggiunta di 0,2% in peso di ELOTEX® ERA100, rispetto al rinzaffo immodificato (a sinistra).

Akzo Nobel Chemicals AG Industriestrasse 17a, CH-6203 Sempach Station T +41 41 469 69 69 F +41 41 469 69 00 contact.elotex@akzonobel.com, www.bermocoll-elotex.com Qualità, Sicurezza e Ambiente In generale le polveri ELOTEX® non sono classificate come pericolose.

Tuttavia, raccomandiamo che tutte le persone che sono a contatto o utilizzano polveri ELOTEX® osservino le specifiche di sicurezza fornite separatamente. I nostri specialisti sulla sicurezza saranno lieti di consigliarVi su tutti i problemi di sicurezza, di salute e ambientali delle polveri ELOTEX®. Akzo Nobel Chemicals AG è stata certificata secondo le norme DIN EN ISO9001 e DIN EN ISO14001.

Confezione, stoccaggio e movimentazione Formato di vendita standard: Sacchi di carta con rivestimento in polietilene da 15 kg. Conservare nel contenitore originale. In generale, si raccomanda di stoccare le polveri ELOTEX® al riparo dall'umidità, a temperature inferiori ai 25°C e di utilizzarle entro 6 mesi dalla data di consegna. I sacchi conservati sotto pressione, a temperature superiori, danneggiati o lasciati aperti per lungo tempo accrescono il rischio di agglomerazione delle polveri.

Responsabilità concernenti il prodotto
Le informazioni e le raccomandazioni di cui
sopra si basano sulla nostra esperienza e
hanno il solo scopo di darvi consigli. Esse non
esonerano l'utilizzatore dall'effettuare proprie
prove. La Akzo Nobel Chemicals AG, i suoi
rappresentanti o distributori non hanno alcun
controllo sulle condizioni in cui le polveri
ELOTEX® vengono trasportate, immagazzinate,
manipolate o impiegate. Non possono pertanto
essere accettate responsabilità per danni
derivanti dall'impiego dei nostri prodotti, sulla
base delle raccomandazioni fornite. È
responsabilità dei nostri clienti rispettare gli
eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi.

È vietato trasmettere informazioni tecniche a terzi senza la nostra preventiva autorizzazione.

Altre informazioni Versione

Versione 4 / 13.7.2015 Sostituisce la versione del 20.5.2014 Data della 1ª edizione 24.6.2011

