

**Personal Factory srl**

Lab Building  
Viale F. Ceniti, 101  
89822 Simbario (VV)  
Italy

**Dati generali:**

Certificato n°: 60000102953  
Cliente: Personal Factory

## **PROVA DI COMPRESSIONE**

**Dati provenienti dal fornitore dei provini:**

Id. campionatura: CSA 92.5 BINDER

Matricola campione: 60000102953

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 03/04/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 03/04/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

**Dati forniti dal laboratorio di test:**

Data e ora di test: 07/04/2014 11:30

Età del provino al momento del test: 4 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 19 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm

Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm<sup>2</sup>

Massa: 0 kg

Densità apparente: 0 g/cm<sup>3</sup>

Gradiente: 0.7 (N/mm<sup>2</sup>)/s

**Risultati:**

**Carico massimo: 69.1 kN**

**Resistenza a compressione: 43.19 MPa**

**Lo Sperimentatore:**


firma digitale

**Il Direttore del Lab.:**

firma digitale

## PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm<sup>2</sup>) - Tempo (s)



### Risultati:

Carico massimo: 69.1 kN

Resistenza a compressione: 43.19 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale