

Personal Factory srl

Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:

Certificato n°: 60000103045
Cliente: Personal Factory

PROVA DI COMPRESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: ECOFIBAR

Matricola campione: 60000103045

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 18/03/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 18/03/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data e ora di test: 14/04/2014 15:17

Età del provino al momento del test: 27 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 19 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm

Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm²

Massa: 0 kg

Densità apparente: 0 g/cm³

Gradiente: 0.7 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 141.4 kN

Resistenza a compressione: 88.38 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:


firma digitale

Personal Factory srl
Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:
Certificato n°: 60000103045
Cliente: Personal Factory

PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)



Risultati:

Carico massimo: 141.4 kN

Resistenza a compressione: 88.38 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale