

Sede, Fábrica e Escritório:

Rua da Alameda

Apart. 755 - 2671-601 Bucelas

Tel. 21 968 8010 Fax 21 968 8019

E-mail: geral@areipor.pt



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO - AREIA SECA

N/REF^a APAS 12


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Perda ao rubro	0,25 %
Densidade aparente	1,45 g/cm ³
Densidade real	2,61 g/cm ³
Dureza	6 mohs
pH	7
Diâmetro médio	1450 micron

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Sílica	96,0 ± 3%
Alumina	1,50 ± 0,5%
Óxido de ferro	0,10 ± 0,05%
Óxido de potássio	0,10 ± 0,05%
Óxido de sódio	0,02 ± 0,005%
Óxido de cálcio	0,01 ± 0,005%
Óxido de magnésio	0,01 ± 0,005%

MICRON	% PESO
2000	5,0 ± 1%
1700	20,0 ± 10%
1400	30,0 ± 10%
1200	25,0 ± 10%
1000	17,0 ± 3%
Fundo	3,0 ± 1%



EMPRESA CERTIFICADA



O TÉCNICO RESPONSÁVEL

VITOR MORDIDO

ENG^o QUÍMICO