

**Personal Factory srl**

Lab Building

Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)

Italy

**Dati generali:**

Certificato n°: 60000203535

## **PROVA DI COMPRESSIONE**

**Dati provenienti dal fornitore dei provini:**

Id. campionatura: ECOFIBAR 60000203535

Matricola campione: 60000203535

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 13/09/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 13/09/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

**Dati forniti dal laboratorio di test:**

Data di ricevimento del provino: 22/09/2014

Data e ora di test: 22/09/2014 10:53

Età del provino al momento del test: 7 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 20.0 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm

Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm<sup>2</sup>Gradiente: 0.6 (N/mm<sup>2</sup>)/s**Risultati:****Carico massimo: 113.77 kN****Resistenza a compressione: 71.11 MPa**Altre note: PROVINO 3b, 17.5%H<sub>2</sub>O**Lo Sperimentatore:**


firma digitale

**Il Direttore del Lab.:**

firma digitale

## PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm<sup>2</sup>) - Tempo (s)



### Risultati:

Carico massimo: 113.77 kN

Resistenza a compressione: 71.11 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale