

Sede, Fábrica e Escritório:
 Rua da Alameda
 Apart. 755 - 2671-601 Bucelas
 Tel. 21 968 80 10 Fax 21 968 80 19
 E-mail: geral@areipor.pt

1000 Kg
 60 €
 50%

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO - AREIA BRANCA

N/REF^a APB 315


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Perda ao rubro	0,25 %
Densidade aparente	1,35 g/mL
Densidade real	2,62 g/mL
Dureza	6 mohs
pH	7
Diâmetro médio	250 micron

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Sílica	97,0 ± 2%
Alumina	0,50 ± 0,3%
Óxido ferro	0,04 ± 0,02%
Óxido de titânio	0,08 ± 0,05%
Óxido cálcio	0,01 ± 0,005%
Óxido magnésio	0,01 ± 0,005%
Óxido de sódio	0,02 ± 0,005%

Micron	% Peso
300	7,0 ± 3%
212	70,0 ± 10%
150	20,0 ± 5%
< 150	3,0 ± 2%



EMPRESA CERTIFICADA



O TÉCNICO RESPONSÁVEL

VITOR MORDIDO
 ENG.º QUÍMICO