

% Passante	diametro μm
100,0	710
100,0	600
100,0	500
100,0	400
100,0	355
100,0	300
100,0	250
100,0	212
99,8	125
98,7	100
93,5	80
65,2	63
0,0	F

Curva Granulometrica Sabbia Kazakistan ()

