

## **SINTIACRIL SA 6484 57%**

### **Caratteristiche**

Sintiacril SA 6484 è una dispersione acquosa di un copolimero stirolo-acrilico che forma un film trasparente, elastico e lievemente appiccicoso se asciugato ad una temperatura superiore a 0°C. E' APEO free ed esente da ammoniaca. E' formulato per essere compatibile con miscele di cemento. Ha eccellente adesione, flessibilità, resistenza all'acqua ed all'invecchiamento.

### **Caratteristiche chimico-fisiche**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Aspetto                         | Liquido lattiginoso bianco |
| Contenuto secco, %              | 57 $\pm$ 1                 |
| Viscosità (Brookfield RVT 5/20) | 500 – 1500                 |
| pH                              | 7,0 – 9,0                  |
| TMF                             | 1°C                        |
| Tg                              | -10°C                      |

### **Applicazioni**

Sintiacril SA 6484 è particolarmente adatto per la formulazione di pitture antiumidità, membrane per tetti, sigillanti e sistemi di copertura bicomponenti a base cementizia. E' compatibile con miscele di cemento, resistente all'acqua, ha eccellente adesione e flessibilità.

### **Stoccaggio e Manipolazione**

Stoccare in contenitori ben chiusi per prevenire l'evaporazione dell'acqua e la formazione di pelle. Mantenere a temperature tra i 5 e 25 °C per un massimo di 12 mesi. Teme il gelo.