

CURVA GRANULOMETRICA SABBIA VULCANICA - SABATO

diametro	trattenuto (g)	tara	trattenuto netto (g)	Trattenuto (%)	passante (g)	Passante (%)
850	124,5	2,73	121,77	40,12918321	181,675	59,87081679
710	18,5	2,82	15,68	5,167328511	165,995	54,70348828
600	21,2	2,72	18,48	6,090065745	147,515	48,61342253
500	19,4	2,9	16,5	5,437558701	131,015	43,17586383
300	40,1	2,4	37,7	12,42399776	93,315	30,75186607
212	22	2,785	19,215	6,332284269	74,1	24,4195818
125	24,7	2,75	21,95	7,233600817	52,15	17,18598099
80	16,5	2,87	13,63	4,491753036	38,52	12,69422795
63	10	2,73	7,27	2,395821319	31,25	10,29840663
F	34	2,75	31,25	10,29840663	0	0
tot.			303,445	100	-303,445	-100