

Personal Factory srl

Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:

Certificato n°: 60000203168 PAVIMIX 60 XL
Cliente: 60000203168 PAVIMIX 60 XL

PROVA DI COMPRESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: 60000203168 PAVIMIX 60 XL

Matricola campione: 60000203168 PAVIMIX 60 XL

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 22/04/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 22/04/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 29/07/2014

Data e ora di test: 29/07/2014 10:21

Età del provino al momento del test: 98 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: DISCRETE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 20.0 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm

Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm²

Gradiente: 0.5 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 77.5 kN

Resistenza a compressione: 48.44 MPa

Altre note: PROVINO 2A

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale

Personal Factory srl

Lab Building

Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)

Italy


Dati generali:

Certificato n°: 60000203168 PAVIMIX 60 XL

Cliente: 60000203168 PAVIMIX 60 XL

PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)



Risultati:

Carico massimo: 77.5 kN

Resistenza a compressione: 48.44 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale