


Foglio1

diametro	trattenuto (g)	tara	trattenuto netto (g)	Trattenuto (%)	passante (g)
1250	3,045	2,855	0,19	0,064	295,83
1000	29,1	2,78	26,32	8,891	269,51
850	39,1	2,73	36,37	12,286	233,14
710	33,7	2,785	30,915	10,444	202,225
600	35	2,725	32,275	10,903	169,95
500	28	2,905	25,095	8,477	144,855
355	34,6	2,79	31,81	10,746	113,045
300	15,32	2,69	12,63	4,267	100,415
250	15,74	2,72	13,02	4,398	87,395
212	10,92	2,64	8,28	2,797	79,115
125	24,1	2,72	21,38	7,222	57,735
100	11,66	2,7	8,96	3,027	48,775
80	6,63	2,75	3,88	1,311	44,895
63	7,775	2,73	5,045	1,704	39,85
F	42,6	2,75	39,85	13,462	0
			296,02	100	

campione (g)
300

Curva Granulometrica


0	0
63	13,46192825
80	15,16620499
100	16,47692723
125	19,50374975
212	26,72623471
250	29,52334302
300	33,92169448
355	38,18829809
500	48,93419364
600	57,41166137
710	68,3146409
850	78,75819201
1000	91,04452402
1250	99,93581515



Passante (%)

99,94
91,04
78,76
68,31
57,41
48,93
38,19
33,92
29,52
26,73
19,50
16,48
15,17
13,46
0,00

prova del 24 03 2014

Curva Granulometrica

diametro	Passante (%)
1250	99,94
1000	91,04
850	78,76
710	68,31
600	57,41
500	48,93
355	38,19
300	33,92
250	29,52
212	26,73
125	19,50
100	16,48
80	15,17
63	13,46
F	0,00

Curva Granulometrica

