

Personal Factory srl

Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:

Certificato n°: 60000102963
Cliente: Personal Factory

PROVA DI COMPRESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: MALTA CALUMEX QUICK

Matricola campione: 60000102963

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 31/03/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 31/03/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data e ora di test: 03/04/2014 12:16

Età del provino al momento del test: 3 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: discrete

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 19 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm

Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm²

Massa: 0 kg

Densità apparente: 0 g/cm³

Gradiente: 0.7 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 61.16 kN

Resistenza a compressione: 38.22 MPa

Lo Sperimentatore:


firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale

PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)



Risultati:

Carico massimo: 61.16 kN

Resistenza a compressione: 38.22 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale