

Sede, Fábrica e Escritório: Rua da Alameda Apart. 755 - 2671-601 Bucelas Tel. 21 968 8010 Fax 21 968 8019 E-mail: geral@areipor.pt




BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO - AREIA SECA

N/REF^a APAS 20

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS	
Perda ao rubro	0,25 %	Sílica	$96,0 \pm 3\%$
Densidade aparente	$1,52 \text{ g/cm}^3$	Alumina	$1,50 \pm 0,5\%$
Densidade real	$2,61 \text{ g/cm}^3$	Óxido de ferro	$0,10 \pm 0,05\%$
Dureza	6 mohs	Óxido de potássio	$0,10 \pm 0,05\%$
pН	7	Óxido de sódio	$0,02 \pm 0,005\%$
Diâmetro médio	940 micron	Óxido de cálcio	$0,01 \pm 0,005\%$
		Óvido de magnésio	$0.01 \pm 0.005\%$

Micron	% Peso	
1200	10,0	± 6%
1000	25,0	$\pm~10\%$
850	35,0	$\pm~10\%$
600	25,0	$\pm~10\%$
Fundo	5,0	\pm 3%



EMPRESA CERTIFICADA



O TÉCNICO RESPONSÁVEL

VITOR MORDIDO ENGº QUIMICO

