

| diametro | Passante (%) |
|----------|--------------|
| 710 | 98,17 |
| 600 | 97,64 |
| 500 | 96,97 |
| 355 | 96,20 |
| 300 | 95,96 |
| 250 | 95,78 |
| 212 | 95,60 |
| 150 | 95,33 |
| 125 | 95,48 |
| 100 | 94,18 |
| 80 | 80,63 |
| 63 | 47,94 |
| F | 0,00 |

Curva Granulometrica

