

Setaccio [μm]	Diametro setaccio [mm]	Peso Lordo [g]	Tara [g]	Peso netto [g]	Percentuale Trattenuto	Passante [g]	Percentuale passante [%]
600	0,6	4,27	2,83	1,44	0,49	292,785	99,51
400	0,4	51	2,755	48,245	16,40	244,54	83,11
300	0,3	48	2,8	45,2	15,36	199,34	67,75
210	0,21	53,5	2,775	50,725	17,24	148,615	50,51
150	0,15	49	2,745	46,255	15,72	102,36	34,79
100	0,1	26,5	2,86	23,64	8,03	78,72	26,76
80	0,08	11,34	2,68	8,66	2,94	70,06	23,81
63	0,063	10,68	2,8	7,88	2,68	15,925	5,41
fondello		65	2,82	62,18	21,13	0,00	0,00
Totale		319,29		294,225			

