

Personal Factory srl

Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:

Certificato n°: ECOFIBAR 60000203548 14% H2O CON TAVOLA
Cliente: ECOFIBAR 60000203548 14% H2O CON TAVOLA A
~~~~~

## **PROVA DI COMPRESSIONE**

**Dati provenienti dal fornitore dei provini:**

Id. campionatura: ECOFIBAR 60000203548 14% H2O CON TAVOLA A SCOSSE  
Matricola campione: ECOFIBAR 60000203548 14% H2O CON TAVOLA A SCOSSE  
Provino: Prodotto in laboratorio  
Descrizione provino: PRISMA  
Data e ora di confezionamento: 11/09/2014 10:00  
Data e ora di produzione del calcestruzzo: 11/09/2014 10:15  
Luogo di confezionamento: laboratorio  
Condizioni di stagionatura: ambiente  
Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

**Dati forniti dal laboratorio di test:**

Data di ricevimento del provino: 15/09/2014  
Data e ora di test: 15/09/2014 17:11  
Età del provino al momento del test: 4 g.  
Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE  
Condizione del provino al ricevimento: BUONE  
Trattamenti superficiali: NULLA  
Temperatura: 20.0 °C  
Tipologia del provino: Prismatico  
Altezza: 40 mm  
Primo lato di base: 40 mm  
Secondo lato di base: 40 mm  
Sezione: 1600 mm<sup>2</sup>  
Gradiente: 0.5 (N/mm<sup>2</sup>)/s

**Risultati:**

**Carico massimo: 124.66 kN**  
**Resistenza a compressione: 77.91 MPa**  
Altre note: PROVINO 2B

**Lo Sperimentatore:**

firma digitale

**Il Direttore del Lab.:**


firma digitale

Lab Building  
Viale F. Ceniti, 101  
89822 Simbario (VV)  
Italy

Certificato n°: ECOFIBAR 60000203548 14% H2O CON TAVOLA  
 Cliente: ECOFIBAR 60000203548 14% H2O CON TAVOLA A

## PROVA DI COMPRESSIONE

**Grafico: Tensione (N/mm<sup>2</sup>) - Tempo (s)**



### Risultati:

**Carico massimo: 124.66 kN**

**Resistenza a compressione: 77.91 MPa**

### Lo Sperimentatore:

*firma digitale*

**Il Direttore del Lab.:**

*firma digitale*