

Personal Factory srl

Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:

Certificato n°: 60000203396 GYPSOCOAT
Cliente: 60000203396 GYPSOCOAT

PROVA DI COMPRESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: 60000203396 GYPSOCOAT

Matricola campione: 60000203396 GYPSOCOAT

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 08/07/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 08/07/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 29/07/2014

Data e ora di test: 29/07/2014 10:24

Età del provino al momento del test: 21 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: DISCRETE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 20.0 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm

Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm²

Gradiente: 0.1 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 3.66 kN

Resistenza a compressione: 2.29 MPa

Altre note: PROVINO 1A

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale

Personal Factory srl

Lab Building

Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)

Italy


Dati generali:

Certificato n°: 60000203396 GYPSOCOAT

Cliente: 60000203396 GYPSOCOAT

PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)



Risultati:

Carico massimo: 3.66 kN

Resistenza a compressione: 2.29 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale