

### CURVA GRANULOMETRICA SABBIA 0-800

diametro	trattenuto (g)	tara	trattenuto netto (g)	Trattenuto (%)	passante (g)	Passante (%)
850	50,5	2,73	47,77	16,1267997907	248,445	83,8732002093
710	17	2,75	14,25	4,8106949344	234,195	79,0625052749
600	22,8	2,72	20,08	6,7788599497	214,115	72,2836453252
500	23,1	2,9	20,2	6,8193710649	193,915	65,4642742603
300	59,1	2,4	56,7	19,1415019496	137,215	46,3227723107
212	37,7	2,785	34,915	11,7870465709	102,3	34,5357257397
125	46,6	2,75	43,85	14,8034366929	58,45	19,7322890468
80	24,6	2,87	21,73	7,3358877842	36,72	12,3964012626
63	13,9	2,73	11,17	3,7709096433	25,55	8,6254916193
F	28,3	2,75	25,55	8,6254916193	0	
tot.			296,215	100	-296,215	