

**BOLLETTINO DI ANALISI
CALCARE 0-800 μ**

Data emissione bollettino:
27/03/2018

Data prelievo campione : 10 + 25/02/18

PARAMETRI	UNITA'	RISULTATI ANALITICI	
Carbonati TOTALI	% di CaCO ₃	96,66	
Carbonati di Ca	% di CaCO ₃	92,64	
Carbonati di Mg	% di MgCO ₃	4,02	
MgO solubile	%	1,92	
Inerti	%	3,26	
Umidità	%	0,32	
Totale	%	100,24	
GRANULOMETRIA			
passante a 600 μ m		98,3	
passante a 300 μ m	%	73,9	
passante a 180 μ m	%	57,0	
passante a 150 μ m	%	48,7	
passante a 75 μ m	%	27,2	
passante a 45 μ m	%	17,3	
Diametro medio, D36,8%	μ m	203	
Pendenza retta di regressione	%	1,16	
REATTIVITA'			
Pezzatura 200X400 mesh a 850°C			

NOTE :
