

**Personal Factory srl**

Lab Building  
Viale F. Ceniti, 101  
89822 Simbario (VV)  
Italy

**Dati generali:**

Verbale di accettazione: PROVINO 2A  
Certificato n°: 60000203510  
Cliente: PROVINO 2A

## **PROVA DI COMPRESSIONE**

**Dati provenienti dal fornitore dei provini:**

Id. campionatura: 60000203510  
Matricola campione: 60000203510  
Provino: Prodotto in laboratorio  
Descrizione provino: PRISMA  
Data e ora di confezionamento: 04/09/2014 10:00  
Data e ora di produzione del calcestruzzo: 04/09/2014 10:15  
Luogo di confezionamento: laboratorio  
Condizioni di stagionatura: ambiente  
Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

**Dati forniti dal laboratorio di test:**

Data di ricevimento del provino: 02/10/2014  
Data e ora di test: 02/10/2014 15:13  
Età del provino al momento del test: 28 g.  
Cond. di stagionatura/Umidità: Standard in camera di stagionatura  
Condizione del provino al ricevimento: discreto  
Trattamenti superficiali: NULLA  
Temperatura: 20.0 °C  
Tipologia del provino: Prismatico  
Altezza: 160 mm  
Primo lato di base: 40 mm  
Secondo lato di base: 40 mm  
Sezione: 1600 mm<sup>2</sup>  
Massa: 0.550 kg  
Densità apparente: 2.15 g/cm<sup>3</sup>  
Gradiente: 0.5 (N/mm<sup>2</sup>)/s

**Risultati:**

**Carico massimo: 39.82 kN**

**Resistenza a compressione: 24.89 MPa**

Altre note: provino 2A

**Lo Sperimentatore:**

*firma digitale*

**Il Direttore del Lab.:**

*firma digitale*

**Personal Factory srl**

Lab Building

Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)

Italy

**Dati generali:**


Verbale di accettazione: PROVINO 2A

Certificato n°: 60000203510

Cliente: PROVINO 2A

## **PROVA DI COMPRESSIONE**

**Grafico: Tensione (N/mm<sup>2</sup>) - Tempo (s)**



**Risultati:**

**Carico massimo: 39.82 kN**

**Resistenza a compressione: 24.89 MPa**

**Lo Sperimentatore:**

*firma digitale*

**Il Direttore del Lab.:**

*firma digitale*