


Nome campione	SABBIA CAVA CONDOFURI
Test	ANALISI GRANULOMETRICA
Campione (g)	300
Indirizzo Laboratorio	PF Lab Services – Simbario (VV) – ITALY

#### Curva granulometrica



#### Distribuzione granulometrica

Diameter Sieve	Passing %
[µm]	-
850,00	83.87
710,00	79.06
600,00	72.28
500,00	65.46
300,00	46.32
212,00	34.54
125,00	19.73
80,00	12.4
63,00	8.63

UMIDITA' RESIDUA: 3%

La sabbia analizzata può essere utilizzata per la produzione dei materiali per l'edilizia previa essiccazione e vagliatura con un setaccio da 800 µm.