

Prodotto: Emissione: Versione: MEFISTO L05 2012, Novembre

Versione: Pagina : 1.0 1/3

Scheda Tecnica

MEFISTO L05

Metacaolino

Descrizione del prodotto

Additivo minerale costituito da caolinite calcinata ad elevata reattività pozzolanica (HRM)

Campo d'applicazione

MEFISTO L05 grazie alla sua elevata reattività è indicato come co-legante per la produzione di malte premiscelate, calcestruzzi o manufatti a base di: cemento portland, calce idraulica naturale o calce idrata.

La silice (amorfa) presente nel MEFISTO L05 reagisce con l'idrossido di calcio derivante dalla calce idrata o dall'idratazione dei silicati contenuti nei leganti idraulici (cemento e calce idraulica) formando Ettringite [C-S-H].

Vantaggi

- Aumento delle caratteristiche fisico meccaniche (Rc, Rf)
- Riduzione delle efflorescenze carbonatiche
- Miglioramento della lavorabilità
- Aumento delle durabilità
- Aumento della resistenza a degradi chimici
- Riduzione della permeabilità
- Riduzione della reazione alcali aggregato
- Accelerazione della reazione di idratazione del cemento portland

Dati tecnici

Analisi chimica

Aspetto	Polvere
Bianchezza [%]	60,0
Colore	Grigio chiaro
Attività Pozzolanica "Chappele test" [mg/g]	1240,0



Prodotto: Emissione: Versione: Pagina: MEFISTO L05 2012, Novembre

1.0 2/3

Scheda Tecnica

Al ₂ O ₃	[M. %]	41,90
SiO ₂	[M. %]	52,90
K ₂ O	[M. %]	0,77
Fe ₂ O ₃	[M. %]	1,08
TiO ₂	[M. %]	1,80
MgO	[M. %]	0,18
CaO	[M. %]	0,13
LOI (pe	erdita al fuoco) [M. %]	1,40
Umidit	à, [M. %]	0,10

Min. 40,0

Max. 55,1

Max. 0,9

Max. 1,80

Max. 2,00


Max.0,4

Max. 0,2

0,3 - 3,5

Caratteristiche fisiche

Superficie specifica [m²/g]	12,69
D50 [micron]	2,82
D90 [micron]	8,3





Prodotto: Emissione: MEFISTO L05 2012, Novembre

Versione: Pagina: 1.0 3/3

Scheda Tecnica

Modi d'uso

MEFISTO L05, va aggiunto alla miscela asciutta costituita da inerti e legante e disperso con un miscelatore appropriato allo scopo di ottenere una miscela omogenea. Il corretto dosaggio va definito con appropriati test di laboratorio, in funzione delle caratteristiche tecniche che si vogliono ottenere. Dosaggi tra il 8% ed il 20% sul legante sono dosaggi tipici.

Confezione e stoccaggio

Imballo	Sacchi da 25 kg su bancali da 525 kg
Stoccaggio	Deve essere stoccato negli imballi originali chiusi, in ambiente asciutto e fresco. Il prodotto se correttamente conservato ha una scadenza illimitata

Le informazioni contenute e tutte le indicazioni tecniche sono basate sull'attuale nostra conoscenza ed esperienza. Nondimeno ciò non comporta l'assunzione di alcun impegno o altre responsabilità legali da parte nostra, incluse riferimenti a vigenti diritti intellettuali di terze parti, soprattutto brevetti. In particolare, nessuna garanzia, sia esplicita che implicita, od assicurazione delle proprietà del prodotto in senso legale viene intesa o sottintesa. Ci riserviamo il diritto di apporre eventuali cambiamenti derivanti dal progresso tecnologico o futuri sviluppi. L'utilizzatore non viene dispensato dall'onere di condurre verifiche e test sui prodotti.

Le caratteristiche e la validità del prodotto descritto nella scheda tecnica vanno verificate attraverso test i quali dovranno essere condotti solo da personale qualificato ed esperto sotto la sola responsabilità del cliente. Accostamenti con altri marchi usati da aziende diverse non vanno intesi ne come un suggerimento ne implica che prodotti simili possano essere usati.

Da ritenersi valida fino alla nuova data emissione