

CURVA GRANULOMETRICA SABBIA RICICLATA STAR CALCESTRUZZI

diametro	trattenuto (g)	tara	trattenuto netto (g)	Trattenuto (%)	passante (g)	Passante (%)
850	14,3	2,73	11,57	3,933434191	282,575	96,06656581
710	27,3	2,82	24,48	8,322426014	258,095	87,74413979
600	33,5	2,72	30,78	10,46422683	227,315	77,27991297
500	28,4	2,9	25,5	8,669193765	201,815	68,6107192
300	57,2	2,4	54,8	18,63026739	147,015	49,98045182
212	27,1	2,785	24,315	8,266331231	122,7	41,71412059
125	28,4	2,75	25,65	8,720189022	97,05	32,99393156
80	17,4	2,87	14,53	4,939740604	82,52	28,05419096
63	12,5	2,73	9,77	3,321491101	72,75	24,73269986
F	75,5	2,75	72,75	24,73269986	0	
tot.			294,145	100	-294,145	