

**Personal Factory srl**

Lab Building  
Viale F. Ceniti, 101  
89822 Simbario (VV)  
Italy

**Dati generali:**

Certificato n°: 60000102970  
Cliente: Personal Factory

## **PROVA DI FLESSIONE**

**Dati provenienti dal fornitore dei provini:**

Id. campionatura: CEMENTO BIANCO KAZAKISTAN  
Matricola campione: 60000102970  
Provino: Prodotto in laboratorio  
Descrizione provino: prisma  
Data e ora di confezionamento: 10/03/2014 10:15  
Data e ora di produzione del calcestruzzo: 10/03/2014 10:00  
Luogo di confezionamento: laboratorio  
Condizioni di stagionatura: ambiente  
Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

**Dati forniti dal laboratorio di test:**

Data di ricevimento del provino: 07/04/2014  
Data e ora di test: 07/04/2014 09:21  
Età del provino al momento del test: 28 g.  
Cond. di stagionatura/Umidità: ambiente  
Condizione del provino al ricevimento: BUONE  
Trattamenti superficiali: nulla  
Temperatura: 22.0 °C  
Tipo provino: Travetto  
Metodo di applicazione della forza: Rullo, Numero punti di applicazione: 1  
Altezza: 40 mm, Larghezza: 40 mm  
Lunghezza: 160 mm  
Distanza tra gli appoggi: 100 mm  
Gradiente: 0.17 (N/mm<sup>2</sup>)/s

**Risultati:**

**Carico massimo: 3.52 kN**

**Resistenza a flessione: 8.25 MPa**

**Lo Sperimentatore:**


*firma digitale*

**Il Direttore del Lab.:**

*firma digitale*

## PROVA DI FLESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm<sup>2</sup>) - Tempo (s)



### Risultati:

Carico massimo: 3.52 kN

Resistenza a flessione: 8.25 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale