

# **INFORMAZIONI TECNICHE**

Queste informazioni sono date in buona fede ma senza garanzia e questo vale anche per quanto riguarda diritti di proprietà reclamati da terze parti.

## DEUTERON LE 100 LV Agente antistatico per poliuretani, inchiostri da stampa e film plastici

Composizione chimica: Composto di ammonio quaternario

### Caratteristiche fisiche

Aspetto: Liquido giallastro Densità: 1,05 g/ml circa

Ph (soluzione all' 1% in acqua distillata): 8,5 circa

Viscosità: 3.500 mPa.s circa

Numero di acidità: 13 circa Numero di ossidrile: 185 circa

<u>Proprietà</u> - Il DEUTERON LE 100 LV è fornito al 100% di attivo. LV significa bassa viscosità. La sua caratteristica principale è l' elevata facilità di maneggiamento: può essere aggiunto direttamente alla formulazione, a temperatura ambiente. E' solubile nella maggior parte dei solventi, la soluzione può apparire talvolta leggermente torbida.

#### **Applicazioni**

II DEUTERON LE 100 LV viene utilizzato:

- a. nella produzione di suole poliuretaniche per scarpe e nei sistemi in genere in cui siano richieste propietà antistatiche. Fornisce la richiesta antistaticità con una dose del 2,5% circa sul totale
- b. nei poliuretani elastomerici: oltre ad impartire antistaticità, migliora la flessibilità e la resistenza alle flessioni ripetute
- c. negli inchiostri serigrafici UV o E. B. per evitare le scariche elettriche causate dall'accumulo di cariche elettrostatiche

<u>Dosaggio e modalità di impiego</u> - La percentuale ottimale di impiego va determinata mediante prove preliminari, ma in genere è compresa fra il 2% e il 3% sul totale. Essendo un prodotto cationico con polarità particolarmente elevata, esso riduce considerevolmente la resistività elettrica anche se utilizzato in picole dosi

#### Condizioni di stoccaggio

Il DEUTERON LE 100 LV ha una stabilità praticamente illimitata a temperatura ambiente. A basse temperature solidifica, ma torna in forma liquida per semplice riscaldamento.

#### Imballo

Fustini metallici da 25 Kg netti.

Boll. Tecn. n. 67-07B rev. 2 pag.1/1